



# Technisches Datenblatt

## Troilit 5270

Weich-PVC-Spritzgießmasse

---

<i>Eigenschaften</i>	<i>Prüfnorm</i>	<i>Dimension</i>	<i>Wert</i>
<b>Dichte</b>	<b>DIN 53 479 ISO 1183</b>	<b>g/cm<sup>3</sup></b>	<b>1,21</b>
<b>Shore A</b>	<b>DIN 53 505 ISO 868</b>	<b>-</b>	<b>70</b>
<b>Zugfestigkeit</b>	<b>DIN 53 455 ISO 527</b>	<b>N/mm<sup>2</sup> MPa</b>	<b>15</b>
<b>Bruchdehnung</b>	<b>DIN 53 455 ISO 527</b>	<b>%</b>	<b>360</b>
<b>Kältebruch</b>	<b>DIN 53 372</b>	<b>°C</b>	<b>- 35</b>